ООО «УДАРНИК»

Адрес: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, стр. 5А, цокольный этаж, пом. 014-8
Телефон: +7 (499) 840-33-17
E-mail: info.udarnik@mail.ru

ОГРН: 1225000095473
ИНН/КПП: 5047267256/504701001
Р/С: 40702810101610000514
в АО «АЛЬФА-БАНК», БИК: 044525593

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

ЭМАЛЬ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ UDARNIKPRO

ТУ 20.30.12-007-58606799-2024

Описание

Представляет собой двухкомпонентное полиуретановое финишное покрытие. При нанесении на загрунтованную поверхность образует прочную водонепроницаемую, антикоррозионную пленку с декоративными свойствами и устойчивостью к воздействию УФ лучей.

Особенности

- Высокая твердость
- Хорошие декоративные свойства
- Простота нанесения
- Стойкость к растворителям и нефтепродуктам
- Быстрое высыхание

Назначение

Для защиты от коррозии металлоконструкций различного функционального назначения: промышленных объектов, коммерческого и железнодорожного транспорта и сельхозтехники, объектов нефтегазового сектора и инфраструктуры. Используется в составе лакокрасочных систем. Допустима эксплуатация покрытия при температуре до +120°С.

Технические характеристики

Смола	Акриловый полиол
Растворитель	Смесь эфиров и кетонов
Вязкость (ВЗ-4)	100-120
Плотность	1,1-1,3 кг/м³
Цвет пленки	RAL
Сухой остаток, %	По массе: 55-60 По объему: 50
Высыхание до степени 3, часов	3-6
Теоретический расход, гр/м²	100-200
Морозостойкость	Да
Срок годности	12 месяцев

Сертификация, испытания

Свидетельство о государственной регистрации продукции

№ RU.18.УЦ.02.015.Е.000057.02.25 от 27.02.2025 г.

Экспертное заключение № 000465 от 29.01.2025 г.

Протокол испытаний № 491Л/З-14.11/24 от 14.11.2024 г.

Протокол лабораторных испытаний № 04.1224.25879.51779.1 от 24.12.2024 г.

Подготовка и нанесение

Материал наносится на предварительно подготовленную и загрунтованную поверхность. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и однородной, с температурой минимум на 3°С выше точки росы. Типовая схема подготовки поверхности включает в себя обезжиривание (при необходимости; рекомендуемый растворитель – Р4), обессоливание (при необходимости) и обеспыливание загрунтованной поверхности. В случае превышения интервала перекрытия загрунтованной поверхности, необходимо провести комплекс мер по обеспечению шероховатости. Температура материала должна быть в пределах 15-25°С. Материал перед нанесением хорошо перемешать. Основа (компонент А) смешивается с отвердителем (компонент Б) в соотношении, указанном в паспорте. Жизнеспособность смеси 1-6 часов. Материал наносится безвоздушным или пневматическим распылением при температуре окружающей среды 5-30°С и влажности не более 75%. Допускается применение ускорителя сушки от 0,5% до 1% от основы, и разбавителя: от 5% до 10% - при безвоздушном распылении, и от 10% до 20% - при пневматическом.

Меры предосторожности

При проведении работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения основы – 12 месяцев со дня изготовления, отвердителя – 6 месяцев со дня изготовления.

---

* Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. В случае использования состава для целей, не указанных в данном описании и при иных условиях (погодных и/или технологических) необходимо иметь письменное подтверждение ООО «УДАРНИК». При отсутствии такого подтверждения, производитель не несет ответственности за результат применения состава, и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.