ООО «УДАРНИК»

Адрес: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, стр. 5А, цокольный этаж, пом. 014-8
Телефон: +7 (499) 840-33-17
E-mail: info.udarnik@mail.ru

ОГРН: 1225000095473
ИНН/КПП: 5047267256/504701001
Р/С: 40702810101610000514
в АО «АЛЬФА-БАНК», БИК: 044525593

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

ЛАК АКРИЛОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ УДАРНИК

ТУ 20.30.12-004-58606799-2023

Описание

Самогрунтующийся, бесцветный, двухкомпонентный лак на основе смеси акриловых смол для послойного нанесения методом распыления или кистью. Характеризуется высокой степенью прозрачности, высокой заполняющей способностью, коротким временем отверждения, простотой нанесения, высокими эксплуатационными характеристиками получаемого покрытия и широким диапазоном применения.

Особенности

- Высокая твердость
- Стойкость к истиранию
- Стойкость к УФ излучению
- Простота нанесения
- Стойкость к моющим средствам и пищевым продуктам
- Химстойкость
- Хорошие декоративные свойства

Назначение

Акриловый лак предназначен для отделки паркета, лестниц, межкомнатных дверей, кухонных фасадов и столешниц. Этот самогрунтующийся, бесцветный двухкомпонентный лак обеспечивает высокую прозрачность и прочность покрытия, быстро сохнет и легко наносится.

Технические характеристики

Смола	Акриловый полиол
Растворитель	Смесь эфиров и кетонов
Вязкость (ВЗ-4)	100-120
Плотность	0,93 кг/м³
Цвет пленки	Прозрачный
Сухой остаток, %	33-35
Степень блеска, %	5, 10, 20, 30

Морозостойкость	Да
Срок годности	12 месяцев

Сертификация, испытания

Свидетельство о государственной регистрации продукции

№ RU.30.АЦ.02.008.Е.000003.01.24 от 16.01.2024 г.

Экспертное заключение № 2792 от 22.11.2023 г.

Протокол испытаний № 166Л/З-22.11/23 от 22.11.2023 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.59344

Подготовка и нанесение

Основу тщательно отшлифовать (зернистость шлифовального материала Р180-240). Перед отделкой основу очистить от пыли и других загрязнений. Влажность основы не должна превышать 12%.

Температура материала должна быть в пределах 15-28°С. Материал перед нанесением хорошо перемешать. Основа (компонент А) смешивается с отвердителем (компонент Б) в соотношении 100:20 по массе или по объему. Жизнеспособность смеси 12 часов.

Рабочую смесь материала хранить в металлической или транспортировочной таре.

Нанесение пневматическим распылением.
Давление: 2,0-3,5 бар
Сопло: 1,4-2,0 мм

Добавление разбавителя: 20-70%

Время высыхания

Степень 1	10 минут
Степень 3	30-60 минут
Шлифовка	2-4 часа
Штабелирование	6-8 часов

Меры предосторожности

При проведении работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения основы – 12 месяцев со дня изготовления, отвердителя – 6 месяцев со дня изготовления.

* Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. В случае использования состава для целей, не указанных в данном описании и при иных условиях (погодных и/или технологических) необходимо иметь письменное подтверждение ООО «УДАРНИК». При отсутствии такого подтверждения, производитель не несет ответственности за результат применения состава, и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.