ООО «УДАРНИК»

Адрес: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, стр. 5А, цокольный этаж, пом. 014-8
Телефон: +7 (499) 840-33-17
E-mail: info.udarnik@mail.ru

ОГРН: 1225000095473
ИНН/КПП: 5047267256/504701001
Р/С: 40702810101610000514
в АО «АЛЬФА-БАНК», БИК: 044525593

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

ГРУНТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ UDARNIKPRO

ТУ 20.30.12-010-58606799-2026

Описание

Представляет собой двухкомпонентное полиуретановое грунтовочное покрытие. При нанесении на предварительно зачищенную металлическую поверхность образует прочную водонепроницаемую, антикоррозионную пленку с коротким временем сушки.

Особенности

- Быстрая сушка
- Легкая шлифовка
- Простота нанесения
- Возможность нанесения «мокрый по мокрому»
- Использование в качестве первичного и вторичного грунта

Назначение

Для защиты от коррозии металлоконструкций различного функционального назначения: промышленных объектов, коммерческого и железнодорожного транспорта и сельхозтехники. Используется в составе лакокрасочных систем. Допустима эксплуатация покрытия при температуре до +120°С. Выпускается в двух модификациях: для толстослойных покрытий – свыше 2-х слоев мокрый по мокрому и толщине одного слоя свыше 150 мкм и для тонкослойных покрытий, которые не превышают 150 мкм мокрого слоя.

Технические характеристики

Смола	Акриловый полиол
Растворитель	Смесь эфиров и кетонов
Вязкость (ВЗ-4)	80-100
Плотность	1,3-1,4 кг/м³
Цвет пленки	Серый
Сухой остаток, %	55-60
Высыхание до шлифовки, часов	3-6
Морозостойкость	Да
Срок годности	12 месяцев

Подготовка и нанесение

Материал наносится на предварительно зашлифованную поверхность. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и однородной с температурой минимум на 3°С выше точки росы. Типовая схема подготовки поверхности включает в себя обезжиривание (при необходимости; рекомендуемый растворитель – Р4), обессоливание (при необходимости) и обеспыливание загрунтованной поверхности. В случае превышения интервала перекрытия загрунтованной поверхности необходимо провести комплекс мер по обеспечению шероховатости.

Температура материала должна быть в пределах 15-25°С. Материал перед нанесением хорошо перемешать. Основа (компонент А) смешивается с отвердителем (компонент Б) в соотношении 100:20 по массе. Жизнеспособность смеси 1-6 часов. Материал наносится безвоздушным или пневматическим распылением при температуре окружающей среды 5-30°С и влажности не более 75%. Допускается применение ускорителя сушки от 0,5% до 1% от основы и разбавителя: от 5% до 10% при безвоздушном распылении и от 10% до 20 % при пневматическом.

Меры предосторожности

При проведении работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения основы – 12 месяцев со дня изготовления, отвердителя – 6 месяцев со дня изготовления.

* Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. В случае использования состава для целей, не указанных в данном описании и при иных условиях (погодных и/или технологических) необходимо иметь письменное подтверждение ООО «УДАРНИК». При отсутствии такого подтверждения, производитель не несет ответственности за результат применения состава, и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.