ООО «УДАРНИК»

Адрес: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Бабакина, стр. 5А, цокольный этаж, пом. 014-8
Телефон: +7 (499) 840-33-17
E-mail: info.udarnik@mail.ru

ОГРН: 1225000095473
ИНН/КПП: 5047267256/504701001
Р/С: 40702810101610000514
в АО «АЛЬФА-БАНК», БИК: 044525593

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ UDARNIKPRO-M

ТУ 20.30.12-009-58606799-2025

Описание

Представляет собой двухкомпонентное однокомпонентную смесь антипиренов в растворе полимерных смол. При нанесении на загрунтованную поверхность образует прочную водонепроницаемую, антикоррозионную пленку с декоративными свойствами и устойчивостью к воздействию УФ лучей.

Особенности

- Адгезия к черному и цветному металлам
- Атмосферостойкий однокомпонентный материал
- Кислотоустойчивый
- Влагостойкий (до 100%)
- Возможно нанесение без грунта
- Антикоррозионные свойства
- Нанесение от -25°С в условиях открытой атмосферы
- Возможно нанесение в заводских условиях (до монтажа м/к)
- Ремонтопригодность

Назначение

Защита металлоконструкций в условиях агрессивных коррозионных сред макроклиматических районов У, УХЛ, и ХЛ всех типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150, в том числе в открытой промышленной атмосфере с категориями коррозионной активности (С1-С4, С5-I очень высокая промышленная, С5-М очень высокая морская) от 15 до 60 минут.
Для обеспечения огнезащитной эффективности оцинкованного профилированного листа от 15 до 45 минут.

Технические характеристики

Смола	Смесь полимерных смол
Растворитель	Смесь эфиров и кетонов
Вязкость (ВЗ-4)	Тиксатропная
Плотность	1,1-1,3 кг/м³

Цвет пленки	Серый
Сухой остаток, %	70-75
Высыхание до степени 3, часов	3-6
Морозостойкость	Да
Срок годности	12 месяцев

Сертификация, испытания

Атмосферостойкий огнезащитный состав UDARNIKPRO-M сертифицирован на соответствие Техническому регламенту Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НВ88.В.00288/25

Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.440.Н.00140

Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.440.Н.00041

Сертификат соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС17.103599

Подготовка и нанесение

Материал наносится на предварительно очищенную поверхность. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и однородной, с температурой минимум на 3°С выше точки росы. Типовая схема подготовки поверхности включает в себя обеспыливание, обезжиривание и обессоливание (при необходимости). Возможно нанесение на негрунтованную поверхность.

Материал перед нанесением хорошо перемешать. Материал наносится безвоздушным распылением при температуре от -25°С до +40°С и влажности не более 85%.

Меры предосторожности

При проведении работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение. Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Не нагревать. Беречь от огня. Хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения основы – 12 месяцев со дня изготовления.

* Предоставленная информация носит общий характер и не учитывает специфику конкретного объекта. В случае использования состава для целей, не указанных в данном описании и при иных условиях (погодных и/или технологических) необходимо иметь письменное подтверждение ООО «УДАРНИК». При отсутствии такого подтверждения, производитель не несет ответственности за результат применения состава, и покупатель утрачивает право на предъявление претензий и удовлетворение требований, связанных с качеством полученного покрытия.